

Multiprogram | Navigator

LECHLER

Caring about the differences!

Multiprogram | Navigator

Multiprogram Navigator to podręcznik przedstawiający łatwy i szybki sposób wykorzystania szeregu **utwardzaczy UHS, HS** oraz **rozcieńczalników** w połączeniu z **lakierami bezbarwnymi, nawierzchniowymi o bezpośrednim połysku** oraz **podkładami 2K.**

Podręcznik podzielony jest według kodu produktu, dla każdego z nich podany został **rodzaj** oraz **ilość utwardzacza** i **rozcieńczalnika**, umożliwiając szybki i bezpieczny wybór.

Multiprogram Navigator jest częścią **Multiprogramu,** projektu optymalizującego użycie utwardzaczy i rozcieńczalników, który pozwala na alternatywne zastosowanie **utwardzaczy UHS** lub **HS**, zapewniając niezmienioną charakterystykę działania produktu. Gwarantuje to również przestrzeganie zawartości **LZO** poniżej progu określonego w dyrektywie **2004/42 / WE.**

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji technicznych na temat każdego produktu należy zapoznać się z odpowiednimi **kartami danych technicznych,** które są również dostępne i zawsze aktualne na naszej stronie internetowej **www.lechler.eu lub www.stsberg.pl.**

LECHLER

Utwardzacz UHS - Hardener UHS

Utwardzacz HS - HS Hardener

Rozcieńczalniki - Thinners

Multiprogram | Navigator

LECHLER

Utwardzacz UHS - UHS Hardener

kod code	*opis* description	*charakterystyka* characteristic
MH 100	MACROFAN UHS SLOW HARDENER	*WOLNY / SLOW*
MH 110	MACROFAN UHS HARDENER	STANDARD
MH 115	MACROFAN UHS FAST HARDENER	*SZYBKI / FAST*
MH 120	MACROFAN UHS SPOT REPAIRS HARDENER	*BARDZO SZYBKI / EXTRA FAST*

Utwardzacz HS - HS Hardener

kod code	*opis* description	*charakterystyka* characteristic
00379	HS SLOW HARDENER	*WOLNY / SLOW*
00362	HS STANDARD HARDENER	STANDARD
00327	HS HARDENER SPEEDY	*SZYBKI / FAST*
00174	HS EXTRA FAST HARDENER	*BARDZO SZYBKI / EXTRA FAST*

Rozcieńczalniki - Thinners

kod code	*opis* description	*charakterystyka* characteristic
00755	AUTOREFINISHING SLOW THINNER	*WOLNY / SLOW*
00742	AUTOREFINISHING STANDARD-SLOW THINNER	STANDARD - WOLNY / SLOW
00741	AUTOREFINISHING MEDIUM-SPEEDY THINNER	*ŚREDNIO SZYBKI* /MEDIUM-SPEEDY
00740	AUTOREFINISHING SPEEDY THINNER	*SZYBKI / FAST*

MC 404
MACROFAN AVANTAGE UHS CLEARCOAT

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

LECHLER

UTWARDZACZ UHS
UHS HARDENER

50%	MH 110
	MH 115
	MH 120

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

10-20%	00740
	00741
	00742
	00755

HT PROCESS

50%	MH 404

25%	MT 404

MC 405
MACROFAN POWER UHS CLEARCOAT

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

LECHLER

UTWARDZACZ UHS
UHS HARDENER

50%	MH 100
	MH 110
	MH 115
	MH 120

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

10-15%	00740
	00741
	00742
	00755

POWER PROCESS

50%	MH 120

15%	MT 405

MC 420
MACROFAN UHS CLEARCOAT

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

LECHLER

UTWARDZACZ UHS *UHS HARDENER*	
50%	MH 100
	MH 110
	MH 115

ROZCIEŃCZALNIK *THINNER*	
0-5%	00741
	00742
	00755

MC 421
MACROFAN PLUS
UHS CLEARCOAT

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

LECHLER

UTWARDZACZ UHS *UHS HARDENER*		ROZCIEŃCZALNIK *THINNER*	
50%	MH 100	0-5%	00740
	MH 110		00741
	MH 115		00742
	MH 120		00755

MC 450
MACROFAN AUTOGUARD UHS CLEARCOAT

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

UTWARDZACZ UHS *UHS HARDENER*		ROZCIEŃCZALNIK *THINNER*	
50%	MH 100	0-5%	00741
	MH 110		00742
	MH 115		00755
	MH 120		

09890
MACROFAN HS 2000 MATT CLEARCOAT

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

LECHLER

09890

UTWARDZACZ UHS
UHS HARDENER

15%	MH 100
	MH 110
	MH 115

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

25-35%	00740
	00741
	00742
	00755

UTWARDZACZ HS
HS HARDENER

25%	00379
	00362
	00174

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

30-35%	00740
	00741
	00742
	00755

09896
MACROFAN HS 2000 SAT CLEARCOAT

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

LECHLER

09896

UTWARDZACZ UHS
UHS HARDENER

15%	MH 100
	MH 110
	MH 115

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

25-35%	00740
	00741
	00742
	00755

UTWARDZACZ HS
HS HARDENER

25%	00379
	00362
	00174

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

30-35%	00740
	00741
	00742
	00755

MAC 1
MACROFAN MS TOP COAT

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

LECHLER

UTWARDZACZ HS *HS HARDENER*	
50%	00379
	00362
	00174

ROZCIEŃCZALNIK *THINNER*	
15-30%	00740
	00741
	00742
	00755

MAC 1

MAC 14
MACROFAN MATT TOP COAT

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

LECHLER

MAC 14

UTWARDZACZ UHS
UHS HARDENER

20%	MH 100
	MH 110
	MH 115
	MH 120

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

20-25%	00740
	00741
	00742
	00755

UTWARDZACZ HS
HS HARDENER

25%	00379
	00362
	00327
	00174

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

20-25%	00740
	00741
	00742
	00755

MAC 15
MACROFAN FINE TEXTURE TOP COAT

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

LECHLER

MAC 15

UTWARDZACZ UHS
UHS HARDENER

20%	MH 100
	MH 110
	MH 115
	MH 120

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

15-20%	00740
	00741
	00742
	00755

UTWARDZACZ HS
HS HARDENER

25%	00379
	00362
	00327
	00174

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

15-20%	00740
	00741
	00742
	00755

MAC 16
MACROFAN TEXTURE TOP COAT

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

LECHLER

INDURITORI UHS
UHS HARDENER

20%	MH 100
	MH 110
	MH 115
	MH 120

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

15-20%	00740
	00741
	00742
	00755

UTWARDZACZ HS
HS HARDENER

25%	00379
	00362
	00327
	00174

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

15-20%	00740
	00741
	00742
	00755

MAC 16

MAC 41
MACROFAN PW
UHS TOP COAT

PROPORCJE MIESZANIA WG **OBJĘTOŚCI**
*MIXING RATIO BY **VOLUME***

LECHLER

UTWARDZACZ UHS *UHS HARDENER*		ROZCIEŃCZALNIK *THINNER*	
60%	MH 100	10-15%	00740
	MH 110		00741
	MH 115		00742
	MH 120		00755

04001-004-007-109
GREEN TI FILLER
(White-Grey-Dark Grey-Green)

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

LECHLER

UTWARDZACZ UHS
UHS HARDENER

13%	MH 100
	MH 110
	MH 115
	MH 120

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

10-20%	00740
	00741
	00742
	00755

UTWARDZACZ HS
HS HARDENER

13%	00362
	00174
	00209
	00109

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

10-20%	00740
	00741
	00742
	00755

04001-004-007-109

MAC 6 MACROFAN HS GREEN-TECH COLOR FILLER MF 602-06-10 MACROFAN HS GREEN-TECH HS FILLER

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

LECHLER

UTWARDZACZ UHS
UHS HARDENER

13%	MH 100
	MH 110
	MH 115
	MH 120

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

10-20%	00740
	00741
	00742
	00755

POWER PROCESS

33%	MH 600

27%	MT 600

MAC 6
MF 602-06-10

MAC 9 MACROFAN HS COLOR UNDERCOAT 04122 HIGARD SEALER

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

LECHLER

UTWARDZACZ UHS
UHS HARDENER

30%	MH 100
	MH 110
	MH 115
	MH 120

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

20-25%	00740
	00741
	00742
	00755

UTWARDZACZ HS
HS HARDENER

40%	00362

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

25-30%	00740
	00741
	00742
	00755

MAC 9
04122

MAC 71MACROFAN HS COLOR HIGH FILLER 04702-06-10 MACROFAN HS HIGHT FILLER

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

LECHLER

UTWARDZACZ UHS
UHS HARDENER

16%	MH 100
	MH 110
	MH 115
	MH 120

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

10-15%	00740
	00741
	00742
	00755

UTWARDZACZ HS
HS HARDENER

16%	00379
	00362
	00174

ROZCIEŃCZALNIK
THINNER

10-20%	00740
	00741
	00742
	00755

MAC 71
04702-06-10

MAC 81MACROFAN AP COLOR AUTOLEVEL PRIMER MF302-06-10 MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER

PROPORCJE MIESZANIA WG WAGI
MIXING RATIO BY WEIGHT

LECHLER

UTWARDZACZ UHS *UHS HARDENER*		ROZCIEŃCZALNIK *THINNER*	
11%	MH 100	d/d or s/s 10-20%	00740
	MH 110		00741
	MH 115	w/w or b/b 25-30%	00742
	MH 120		00755

PLASTIC PROCESS			
18%	MH 300	50%	MT 300

MAC 81
MF302-06-10

LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.
Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.
Parc d'activité Actipole
296, rue de la Béalière
F-38113 Veurey-Voroize - France
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81
Fax +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.
Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua Silvio Paludo, nº 10
Distrito Industrial IV
CEP: 95.360-000
Paraí (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

www.lechler.eu

LECHLER
Since 1858

97989 - 01/2020