

S71070 PASTA MOGANO 2527



600 ml
400 ml
500-1000 ml



15-20' w 20°C



24 h w 20°C

Opis

Barwnik poliuretanowy 2K do wyrobów z drewna nowego lub lakierowanego produktami 1K i 2K. Nadaje jednolity wygląd drewnianym powierzchniom eliminując plamy, różnice kolorów itp. Nadaje drewnu odpowiednią intensywność drewna szlachetnego.

Kolor

71070 Mahoń.

Intensywność koloru jest zależna od stopnia rozcieńczenia (większe rozcieńczenie-mniejsza intensywność). Dlatego zawsze zalecamy zrobić próbę, aby określić stopień rozcieńczenia.

Charakterystyka

- Przyspieszone schnięcie.
- Ukrywa defekty drewna.

Przygotowanie powierzchni

Drewno nowe

Szlifować na sucho papierem P280-320

Drewno już lakierowane

Potraktować jak nowe szlifując na sucho papierem P280-320

Nakładanie

Pędzlem lub tamponem.

Przygotowanie mieszanki

		objętościowo	wagowo
S71070	PASTA MOGANO 2527.....A	600 ml	1000 g
S71071	HARDENER (utwardzacz).....B	400 ml	500 g
S70060	DILUENTE 911 (rozcieńczalnik).....C	500-1000 ml	500-1000 g

Ilość warstw: 1-2

Czas między warstwami: 16-24 h

Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Szlifować po	min. 6 h	min. 3 h	min. 1,5 h
Kolejna warstwa tego samego po	min. 6 h max. 32 h	min. 3 h max. 16 h	min. 1,5 h max. 8 h
Pokrywanie lakierem bezbarwnym po	min. 2 h max. 36 h	min. 1 h max. 18 h	min. 30' max. 9 h



Dane techniczne nr S157-PL (03/2010)

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.