

## Dane techniczne nr 475

## **GLASS LIGHT – szpachla super lekka z włóknem szklanym**

### **Charakterystyka**

Super lekka szpachla z włóknem szklanym. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami modelowania w grubych jak i cienkich warstwach oraz łatwą obróbką. Dobranie optymalnej twardości szpachli do twardości powłok lakierniczych oraz gładka powierzchnia bez porów, pozwala stosować produkt jako idealną szpachlę wypełniającą. Jej zastosowanie zwiększa wytrzymałość mechaniczną obrabianego elementu.

### **Właściwości**

- Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych i poliestrowo-szklanych
- Przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho
- Nie zakleja papieru ściernego podczas szlifu
- Daje się łatwo modelować nawet przy nakładaniu grubszych warstw

Kolor: żółto-zielony

Gęstość: ~1,1 kg/l

VOC: >250 g/l mieszanki

Produkt spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l

### **Przygotowanie podłoża**

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 5 min. w 20°C - wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.

# 475

## Aplikacja



Czyszczenie



Proporcje mieszania wagowo:

Szpachlówka 475      100 g

Utwardzacz              2-3 g



Czas wypełniania:

3-5 min



Schnięcie:

16-30 min



Szlifowanie ręczne (na sucho):

P120-P320



Szlifowanie maszynowe (na sucho):

P120-P320

## Uwagi

Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C.

## Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.

Stabilność magazynowa: 12 miesięcy od daty produkcji.

Dane techniczne Proline 475 – 07/2012

Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, przez wykwalifikowany personel. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.