

Dane techniczne nr 910

STONECHIP PROTECTOR - środek ochrony karoserii

Charakterystyka

Środek ochrony karoserii na bazie wysokiej klasy żywic syntetycznych. Posiada właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Chroni karoserię samochodową przed uderzeniami kamieni oraz szkodliwym działaniem benzyny, oleju, wody i soli drogowej. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża, może być pokrywany lakierami akrylowymi po wyschnięciu. Nie zawiera substancji bitumicznych i asfaltów.

Właściwości

- Doskonała przyczepność
- Szybkie schnięcie
- Trwała elastyczność
- Ochrona przed korozją
- Obniżona zawartość LZO
- Brak pylenia podczas aplikacji

Kolory: czarny / szary / biały

Wydajność: ok. 3,5 m²/kg

VOC: 410 g/l

Produkt spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Dokładnie wstrząsnąć produkt przed użyciem przez ok. 2-3 min. Nakładać specjalnym pistoletem UBS 4.0 mm, z ciśnieniem 2-4 bar.

Laminaty poliestrowe: odtłuścić, przeszlifować na sucho papierem ściernym P80-P120 i ponownie odtłuścić.

Szpachlówki poliestrowe: przeszlifować na sucho papierem ściernym P120.

Podkłady: odtłuścić, przeszlifować na sucho papierem ściernym P220-P280 i ponownie odtłuścić.

910

Powierzchnie stalowe: odtłuścić, przeszlifować na sucho papierem ściernym P80-P120 i ponownie odtłuścić.

Stal nierdzewna: odtłuścić.

Aluminium i stal ocynkowana: odtłuścić, zmatować włókniną ścierną i ponownie odtłuścić.

Stare powłoki lakiernicze: odtłuścić, przeszlifować na sucho papierem ściernym P220-P280 i ponownie odtłuścić.

Tworzywa sztuczne: oczyścić zmywaczem PROLINE 248 ANTISILICONE CLEANER, zmatować włókniną ścierną i ponownie odtłuścić. Ze względu na różnorodność tworzyw sztucznych należy zawsze wykonać wstępne testy przyczepności. Zaleca się również przed rozpoczęciem prac wygrzać element w temp. 50°C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z powierzchni.

Aplikacja



Dokładnie oczyścić i wysuszyć podłoże



Nakładać pistoletem UBS, dysza 4.0 mm, z odległości 20-60 cm od powierzchni

Ciśnienie: 2-4 bar

Grubość pojedynczej suchej warstwy: 100 µ

Ilość warstw: 2-3



Odparowanie:

10 min w 20°C



Można pokrywać po upływie ok. 1 godz. od aplikacji, nie przekraczając zalecanej grubości pokrycia



Schnięcie:

60 min w 20°C

Uwagi

Produkt należy stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z zastosowaniem środków ochrony osobistej, zgodnie z instrukcjami zawartymi w opisie technicznym i karcie bezpieczeństwa.

Wyczyścić sprzęt od razu po użyciu.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temp. 15-25°C.

Stabilność magazynowa: 24 miesiące.

PROLINE
BY STS BERG

910

STS
BERG

Dane techniczne Proline 910 – 01/2025

Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, przez wykwalifikowany personel. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego stosowania produktu.