


**S71090-S71092 CLIPPER INTERNO SCAFI 8257**



Pędzel, wałek

5-10%

pistolet

10-30%



Ilość warstw: 2



60 min w 20°C



80-100µ



18 godz. w 20°C



4 m<sup>2</sup>/l  
przy grubości 90 µ  
po wyschnięciu

## Opis

### Farba nawierzchniowa

Jednokomponentowa farba matowa do zabezpieczania wnętrza kadłubów (malowanie zęz, maszynowni, desek podłogowych itp.).

## Kolor

Kolor biały – S71092, szary – S71090.

## Charakterystyka

- Dobra odporność chemiczna.
- Krótki czas schnięcia.

Ciężar właściwy (część A): 1,17 ± 0,05 g/ml

## Przygotowanie powierzchni

### Grunt jednokomponentowy Stoppani

Szlifować na sucho papierem P280-320

### Stary lakier

Jeżeli jest przyczepny do podłoża - szlifować na sucho papierem P240-280

## Nakładanie

Pędzlem, wałkiem lub pistoletem pneumatycznym.

### Warunki nakładania

Wilgotność względna < 80%

Temperatura >10 °C <35°C

Temperatura powierzchni 5 °C> punktu rosy

## Przygotowanie mieszanki

### Pod pędzel lub wałek

S7109. CLIPPER INTERNO SCAFI 8257.....A  
S70020 DILUENTE 277 (rozcieńczalnik).....B

**objętościowo**  
1000 części  
50-100 części

### Pod pistolet

S7109. CLIPPER INTERNO SCAFI 8257.....A  
S70020 lub S70110 DILUENTE 277 lub DILATANTE 6209(rozcieńczalnik)....B

**objętościowo**  
1000 części  
100-300 części

Ø dyszy pistoletu 1,2-1,3 mm

Ciśnienie: 3,5 – 4 Atm HVLP: 2 – 2,5 Atm

Ilość warstw: 2

Zalecana grubość całkowita: 80-100 µ po wyschnięciu  
(pistoletem: 2 warstwy mokre o grubości do 110 µ każda)

Minimalny czas między warstwami przy malowaniu pędzlem lub wałkiem: 18h, pistoletem: 1h przy 20°C

Wydajność teoretyczna mix A: 5 m<sup>2</sup> z 1 l do grubości 90 µ

Wydajność teoretyczna mix A+B 5 m<sup>2</sup> z 1 l mieszanki do grubości 90 µ

Zawartość części stałych objętościowo A+B: 39%

## Schnięcie

	10°C	20°C	35°C
Szlifować po	min. 14 dni	min. 7 dni	min. 72 h
Kolejna warstwa po	min. 36 h max. 14 dni	min. 18 h max. 7 dni	min. 9 h max. 4 dni

Dane techniczne nr S102-PL (03/2010)

**PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL**

*Powyższe dane sporządzono po uprzednim sprawdzeniu, mimo to nie odpowiadamy za ewentualne pomyłki i niedokładności.*