

STABILNOŚĆ MAGAZYNOWA PRODUKTÓW IVE

Stabilność chemiczna i kolorystyczna produktów IVE jest utrzymana w warunkach przechowywania w temperaturze:

- dla produktów wodorozcieńczalnych: +5 - +35°C,

- dla produktów rozcieńczalnikowych: 0 - +35°C.

Dodatkowe informacje / ostrzeżenia dotyczące określonych produktów są zawarte w Danych Technicznych i Kartach Bezpieczeństwa dostępnych na stronie www.lechler.eu a w wersji polskojęzycznej na stronie www.stsberg.pl w zakładce Dane Techniczne.

Lechler S.p.A. gwarantuje, że przechowywane zgodnie z zaleceniami produkty mają niezmienną charakterystykę chemiczną, w tym kolorystyczną, w czasie określonym w tabeli poniżej dla poszczególnych grup produktów.

Produkty IVE – grupa produktów	Charakter chemiczny	Okres magazynowania (w miesiącach)
System mieszalniczy LWE – pigmenty i konwertery	Rozcieńczalnikowe	60
Dodatki	Rozcieńczalnikowe / wodorozcieńczalne	24
Rozcieńczalniki	Rozcieńczalnikowe	60
Rozcieńczalniki do produktów poliestrowych	Rozcieńczalnikowe	6
Barwniki, patyny i bindery na bazie rozcieńczalników	Rozcieńczalnikowe	60
Barwniki, patyny i bindery na bazie wody	Wodorozcieńczalne	12
Akrylowe podkłady UV i akrylowe lakiery UV	Rozcieńczalnikowe	24
Poliakrylowe lakiery UV	Rozcieńczalnikowe	18
Poliestrowe podkłady UV i poliestrowe lakiery UV	Rozcieńczalnikowe	12
Fotoinicjatory	Rozcieńczalnikowe	12
Rozcieńczalnikowe i wodorozcieńczalne grunty UV	Rozcieńczalnikowe / wodorozcieńczalne	12
Lakiery nawierzchniowe 1K	Rozcieńczalnikowe	60
Grunty UV Dual-Cure	Rozcieńczalnikowe	24
Pozostałe bazy kolorystyczne	Rozcieńczalnikowe	60
Utwardzacze nieżółknące do produktów rozcieńczalnikowych i wodorozcieńczalnych	Rozcieńczalnikowe	24
Rozcieńczalnikowe podkłady, izolatory, lakiery nawierzchniowe, lakiery bezbarwne 1K i 2K w połysku i matowe	Rozcieńczalnikowe	60
Wodorozcieńczalne podkłady, izolatory, lakiery nawierzchniowe, lakiery bezbarwne 1K i 2K w połysku i matowe		12
Dodatki: akceleratorzy i utwardzacze	Rozcieńczalnikowe	6
Dodatki: parafiny	Rozcieńczalnikowe	12
Lakiery poliestrowe w połysku, produkty poliestrowe, w tym parafinowe	Rozcieńczalnikowe	12
Żółknące utwardzacze do produktów rozcieńczalnikowych	Rozcieńczalnikowe	12

Identyfikacja daty produkcji:

Litera znajdująca się na początku numeru partii oznacza rok produkcji zgodnie z poniższą tabelą:

2018	U	np. U01 – Styczeń 2018
2019	V	np. V01 – Styczeń 2019
2020	W	np. W01 – Styczeń 2020
2021	X	np. X01 – Styczeń 2021
2022	Y	np. Y01 – Styczeń 2022
2023	Z	np. Z01 – Styczeń 2023
2024	A	np. A01 – Styczeń 2024
2025	B	np. B01 – Styczeń 2025